



CUNOVA

FORMERLY KME
SPECIAL PRODUCTS
& SOLUTIONS



Kupferpulver Materialdatenblatt



INDUSTRIAL
APPLICATIONS

cunova Kupferpulver

cunova bietet auf Basis seiner hoch qualitativen Werkstoffe Kupferpulver für die additive Fertigung an. Die Fertigung der cunova-Kupferpulver erfolgt über Einschmelzen der bekannten cunova-Legierungen, um höchste Anforderungen an die Reinheit und Zusammensetzung zu erzielen.

Beschreibung

Die cunova-Kupferpulver werden durch eine Gas-Verdüsung mit anschließenden Sieb- und Windsichtungsprozessen hergestellt. Dadurch wird gewährleistet, dass die cunova-Kupferpulver nahezu sphärische Partikel, optimale Partikelgrößen und eine gute Partikelgrößenverteilung aufweisen.

Hieraus resultieren eine hohe Fließfähigkeit und eine sehr gute Schüttdichte. Zudem sind die cunova-Kupferpulver durch sehr geringe Feuchtigkeit gekennzeichnet.

Diese Eigenschaftskombination führt im additiven Fertigungsprozess zu einem gleichmäßigen und dichten Pulverschichtauftrag. Die mit cunova-Kupferpulvern erreichbare Bauteildichte ist sehr hoch.

Verfügbare Werkstoffe und Legierungen sind:

- Cu-ETP
- Cu-HCP
- CuAg0,1P
- CuTeP
- CuCr1Zr
- CuNi2,5SiCr
- CuNi30Mn1Fe
- NiCu30Fe

Weitere Werkstoffe können auf Anfrage geliefert werden.

Technische Daten

Tabelle 1 führt die un- und niedriglegierten Kupferpulver auf. Das Cu-ETP mit einem Reinheitsgrad >99,9% ist durch höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit gekennzeichnet. Auf Anfrage kann eine höhere Reinheit von 99,99% (Cu-OF Qualität) geliefert werden. Das Cu-HCP und das CuAg0,1P bieten eine erhöhte Rekristallisationstemperatur bei immer noch sehr hoher Leitfähigkeit des gedruckten Bauteils.

Die aushärtbaren Kupferpulver CuCr1Zr und CuNi2,5SiCr erreichen nach dem additiven Fertigungsprozess durch eine Aushärtung höchste Festigkeiten und gehören zu den thermisch stabilsten Kupferlegierungen, Tabelle 2.

Die hochlegierte Kupferbasislegierung CuNi30Mn1Fe zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus und findet vorrangig Anwendung in Seewasser. Bei dem Nickelbasiswerkstoff NiCu30Fe liegen noch höhere Festigkeitskennwerte vor. Zudem ist neben einer höheren Seewasserbeständigkeit die Hochtemperaturbeständigkeit in kohlenstoffreicher Atmosphäre exzellent.

CUNOVA KUPFERPULVER

Unlegierte und niedriglegierte cunova-Pulver

cunova Kupferpulver		Cu-ETP*	Cu-HCP	CuAg0,1P	CuTeP
Werkstoff	EN	CW004A	CW021A	CW016A	CW118C
	ASTM	C11000	C10300	C10700	C14500
Zusammensetzung	%	Sonstige Elemente: max. 0,03 Cu >99,99% inkl. Ag,0	P 0,004 Sonstige Elemente: max. 0,03 Rest Cu	Ag 0,1 P 0,004 Sonstige Elemente: max. 0,05 Rest Cu	Te 0,5 P 0,008 Sonstige Elemente: max. 0,1 Rest Cu
Partikelgröße	µm				
	D 10	20	15	15	8
	D 50	35	35	35	15
	D 90	60	60	60	40
Fließfähigkeit	s/50g	-**	16	16	-**
Schüttdichte	g/cm ³	4,8	4,6	4,7	-
Feuchtigkeit	%	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tabelle 1. * Auf Anfrage kann eine höhere Reinheit von 99,99% (Cu-OF Qualität) geliefert werden. Die Analyse des Sauerstoffgehalts findet an den eingesetzten Werkstoffen statt. Durch eine Oxidation an der Pulveroberfläche ist der Sauerstoffgehalt nach der Herstellung und Lagerung höher.

** Optimiert für L-PBF/SLM-Verfahren

Aushärtbare cunova-Kupferpulver sowie Kupfer-Nickel- und Nickel-Kupfer cunova-Pulver

cunova Kupferpulver		CuCr1Zr	CuNi2,5SiCr	CuNi30Mn1Fe	NiCu30Fe
Werkstoff	EN	CW106C	-	CW354H	2.4360
	ASTM	C18150	C18000	C71520	N04400
Zusammensetzung	%	Cr 0,65 Zr 0,08 Sonstige Elemente: max. 0,2 Rest Cu	Ni 2,5 Si 0,65 Cr 0,3 Sonstige Elemente: max. 0,3 Rest Cu	Ni 31 Mn 0,8 Fe 0,8 Sonstige Elemente: max. 0,3 Rest Cu	Cu 30 Fe 2 Sonstige Elemente: max. 3 Rest Ni
Partikelgröße	µm	D 10	20	15	20
		D 50	35	35	45
		D 90	55	60	80
Fließfähigkeit *	s/50g	16	15	14	18
Schüttdichte	g/cm ³	4,2	4,1	4,5	4,1
Feuchtigkeit	%	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tabelle 2. *Optimiert für L-PBF/SLM-Verfahren

Qualität & Sicherheit

Qualitätssicherung

Die gleichbleibend hohe Qualität des gelieferten cunova Kupferpulvers ist durch kontinuierliche Prozesse der Qualitätssicherung gewährleistet.

- Messung der Partikelgrößenverteilung mittels dynamischer Bildanalyse nach ISO 13322-2
- Partikelform mittels metallographischer Untersuchungsmethoden
- Fließfähigkeit nach DIN EN ISO 4490
- Schüttdichte nach DIN EN ISO 3923-1
- Feuchtigkeit nach DIN 51006.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der kontinuierlichen Entwicklungs- und Verbesserungsprozesse können sich die Angaben ohne Vorankündigung ändern.

Sicherheitshinweise

Siehe cunova-Sicherheitsdatenblatt unter: www.cunova.com/service/downloads





CUNOVA

FORMERLY KME
SPECIAL PRODUCTS
& SOLUTIONS

Weitere Informationen:

T +49 541 321-2144
copperpowder@cunova.com
www.cunova.com

cunova GmbH
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrück

® eingetragenes Warenzeichen

Alle Änderungen vorbehalten.

Aufgrund drucktechnischer Beschränkungen sind die in dieser Broschüre wiedergegebenen Farben als ungefähre Entsprechungen der beschriebenen Farben zu betrachten.